

Carpicola

Pegamento vinílico para carpintería.

CERTIFICACIONES



LINEA PEGAMENTO



A pedido en turril de 100 y 200 litros.

Descripción.

Pegamento a base de emulsión acuosa de polímero de vinil acetato, de secado transparente. Este producto posee una serie de características que le dan un excelente poder pegante entre cualquier tipo de maderas, y resiste condiciones extremas de esfuerzo mecánico.

Usos.

- Su utilización principal está en el pegado y ensamblaje de muebles, puertas, ventanas, enchapes, terciados, etc., sujetos a condición de esfuerzo D1 y D2 de la norma europea EN-204. La resistencia mejora cuando la superficie es protegida con un recubrimiento adecuado.
- Esfuerzo D1: la temperatura pasa ocasionalmente de 50°C por un corto período de tiempo y la humedad en la madera no excede el 15%.
- Esfuerzo D2: exposición ocasional por un corto período de tiempo al agua corriente o condensación y/o alta humedad muy ocasional.
- Con el pegamento se pueden alcanzar ciertos efectos plásticos para trabajos manuales (porcelana fría).

Ventajas.

- Seca en aproximadamente media hora al tacto, y permite quitar las prensas al cabo de las 24 horas.
- No daña las máquinas y las herramientas.
- Seca transparente.

RENDIMIENTO
TEÓRICO



5 - 10 m²/litro
Aplicar 100 - 200g/m²

SECADO



Tacto: 30 min
total: 24 h

RECOMENDACIÓN



Temperatura mínima de
pegado 10 °C

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

NO DILUIR



BROCHA



ESPÁTULA



RODILLO



BASE AGUA

Preparación de la superficie.

Las superficies a pegar deben estar limpias, secas, libres de polvo, suciedad, grasa, aceite, etc.

Modo de empleo.

- Agitar el producto muy bien con espátula.
- Se halla lista para su fácil aplicación a brocha, espátula o máquina de encolar.
- La cantidad mínima de aplicación es de 100 g/m² en cada una de las superficies. Las superficies porosas siempre requieren más pegamento.
- La temperatura mínima para el prensado con CARPICOLA es de 6 °C y la temperatura máxima no debe ser superior a los 75 °C.

Recomendaciones.

- Evitar pegar a temperaturas inferiores a 10°C y/o humedad relativa mayor al 85 %.
- No guardar la carpicola diluida.

Precauciones.

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos.

Productos complementarios.

Se puede colorear o cambiar el tono añadiendo TINTE LÁTEX MONOPOL (K-25) en sus 12 colores, en una proporción no mayor de 30 ml de tinte por cada litro de pegamento.

Tiempo de secado

- Al tacto: 30 minutos.
- Total: 24 horas.

Diluyente.

No se diluye. Si fuera necesario, se emplea agua.

Rendimiento teórico.

5 - 10 m²/litro usando de 100 - 200 gr/m².

Envases.

- 75, 300 y 500 cc.
- 1/4 Galón (0.9 litros).
- 1 Galón (3.5 litros).
- Baldes de 10 y 18 litros.
- Turril de 200 litros.



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com