

Masa Corrida

Masilla al agua para la corrección de imperfecciones en superficies interiores.

MASILLAS



CERTIFICACIONES



RENDIMIENTO TEÓRICO



15 m²/galón
Depende de la superficie

SECADO



Tacto: 40 min
Para lijar: 3 h
Para pintar: 5 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,
debajo de 10 °C
ni humedad mayor a 85 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

NO SE DILUYE



ESPÁTULA



PINTURA BASE AGUA

Descripción.

Masilla indicada para nivelar y corregir pequeñas imperfecciones de superficies en interiores, proporciona un acabado liso e impecable.

Usos.

Puede ser aplicado en paredes internas de revoque de cemento, concreto, estuco, panel de construcción, fibrocemento, ladrillos de concreto y/o paredes pintadas con pintura látex.

Ventajas.

- Producto de acabado muy fino y liso.
- Una vez seco es muy fácil de lijar.

Preparación de la superficie.

CEMENTO NUEVO, ESTUCO NUEVO O PANEL DE CONSTRUCCIÓN

- La superficie a pintar debe estar completamente seca.
- En superficies de cemento o concreto es necesario que la superficie esté bien seca y se haya respetado el tiempo correcto de fraguado (28 días como mínimo).

Precauciones.

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso, consultar con un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Evitar masillar a una temperatura del ambiente o de la superficie inferior a 10 °C y/o una humedad relativa mayor a 85 %.
- No diluir.

Modo de empleo y rendimiento teórico.

CEMENTO, ESTUCO, PANEL, FIBROCEMENTO

- Aplicar una mano del Sellador de Paredes Profesional (A-40).
- Aplicar la masilla con espátula o plancha.

RENDIMIENTO TEÓRICO

- Hasta 15 m²/galón/ mano sobre superficies selladas.

Los rendimientos están dados según nuestro leal saber y deben ser considerados como indicación sin compromiso. Éstos pueden variar en función de la superficie, el color y el sistema de aplicación. Consulte con un asesor técnico.

Productos complementarios.

IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES

- Sellador de paredes profesional (A-40).

PINTURAS DE ACABADO

- Pintura Sintética Brillo (A-05).
- Pintoleo (A-06).
- Pintura Sintética Mate (A-10).
- Superlátex Acrílico (A-15).
- Látex Satinado (A-16).
- Látex Tradicional (A-20)/Tropical (A-21).
- Látex 2000 (A-30)/2000 tropical (A-31).
- Látex Texturado (A-35).
- Pintura Impermeabilizante para Techos (A-43).
- Pintura Impermeabilizante para Paredes (A-44).
- Pintura Deportiva (A-79).

Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 40 minutos.
- Para lijar: 3 - 4 horas.
- Pintura final: 5 - 8 horas.

Envases.

- Galón (0.9 litros).
- Galón (3.5 litros).
- Balde (18 litros).

Gama de colores.

Blanco.



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com